



Der Haftstarke – pinta fenband Kleber

Der pinta fenband Kleber ist ein feuchtigkeitshärtender, haftstarker Einkomponenten-Industrie-Kleb- und Dichtstoff auf Basis eines Silan Polyether-Prepolymers.

Anwendungsgebiete

Der pinta fenband Kleber wird zur Verklebung von pinta fenband i + a auf dem Untergrund und untereinander verwendet. Weiter ist der pinta fenband Kleber geeignet für Abdichtungen von Fugen an Fassaden, Paneelen und Brüstungstafeln, für Dehnungs- und Stoßfugen im Fertigbetonbau sowie für Anschlussfugen bei Fenster- und Türrahmen.

Da dieses Produkt absolut silikonfrei ist, kann es auch in Bereichen der Lackier- und Pulverbeschichtung eingesetzt werden. Der pinta fenband Kleber ist außerdem geeignet zur Abdichtung von dehnbeanspruchten Fugen im Hochbau nach DIN 18 540 F.



>> | **Kennen Sie schon dieses Abdichtungsprodukt?**

- pinta KSK Baudichtband



Farbe / Lieferform

- weiß (weitere Farben auf Anfrage)
- Verpackung: 20 Schläuche à 600 ml je Karton

Produktvorteile

- haftet ausgezeichnet auf bauüblichen Werkstoffen wie z. B. Glas, glasierten Oberflächen, eloxiertem Aluminium, Emaille, Porzellan, Epoxy, Polyester, Hart-PVC, Edelstahl oder lackiertem Holz
- dauerelastisch

Zubehör

- als Zubehör bieten wir Ihnen auch die geeignete Dichtstoffpresse an

Sicherheitshinweise

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Ein EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

Reinigung

Bei Hautkontakt sofortige Reinigung mit Wasser und Seife. Frische Kleberückstände ggf. mit Reinigungstüchern entfernen. Ausgehärteter Kleber kann nur mechanisch entfernt werden.

Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung	Norm
Farbe	weiß (weitere Farben auf Anfrage)	
Konsistenz	nach Aushärtung dauerelastisch	
Temperaturbeständigkeit	- 30°C bis + 80°C	
Baustoffklasse	B2	DIN 4102
Dichte	transparent: 1,01 g/ml, farbig: 1,54 g/ml	
Hautbildung	+ 23°C / 55% RLF*, ca. 10 Min.**	
Durchhärtezeit	+ 23°C / 55% RLF*, ca. 2 mm/24 Std.**	
praktische Dehnfähigkeit	± 25%	
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 40°C	
Shore-A-Härte	transparent: 38, farbig: 60	DIN 53505
E-Modul 100%	1,7 MPa	DIN 53504
Zugfestigkeit	2,2 MPa	DIN 53504
Bruchdehnung	250%	DIN 53504
Lagerstabilität	+ 5°C bis + 25°C, kühl, trocken, ca. 12 Monate (ungeöffnet)	

* RLF = Relative Luftfeuchtigkeit

** in Abhängigkeit der Klebe- bzw. Schichtstärke und des Untergrundes

Verarbeitung

Als Untergründe sind Stein, Beton, Putz, Holz, Gipskarton und Metall geeignet. Der Untergrund muss staub- und fettfrei sowie tragfähig sein. Haftet auch auf feuchten Untergründen. Es ist ratsam, auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen. pinta fenband Kleber wird als Raupe mit Hand- oder Luftdruckpistole auf den Untergrund aufgetragen. Anschließend werden die pinta fenbänder i + a mit Glätter oder Malerspachtel angedrückt und der pinta fenband Kleber unter den fenbändern verteilt. Stoßverklebungen, insbesondere im Eckbereich der Fenster, werden mit pinta fenband Kleber sorgfältig verklebt. pinta fenband Kleber ist anstrichverträglich, aber wegen der großen Diversifität an Farben und Lacken empfehlen wir zuerst einen Kompatibilitätstest. Nicht überstreichen mit Alkydharzlacken. Material kann im Dunkeln vergilben.

Anwendungseinschränkungen

pinta fenband Kleber ist nicht geeignet für Unterwasserfugen in Schwimmbädern und Aquarien. Nicht geeignet zur Abdichtung und Verklebung von Naturstein (Randzonenverschmutzung). Ungeeignet für Anwendungen mit PP, PE, Teflon, Bitumen und Bewegungsfugen.

Copyright © pinta abdichtung gmbh - Stand der Herstellerangaben: 08/2017 - Bildnachweise: S. 1 links oben © Christian Müller/fotolia.com, S. 1 rechts oben © 3darcstudio/fotolia.com. Alle Angaben sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen können, und daher keine Zusage einer bestimmten Eigenschaft darstellen. Die Vielfalt der Einzelheiten und Kombinationsmöglichkeiten können in diesem Rahmen nicht abgebildet werden. Es obliegt dem Anwender sich entsprechend zu informieren. Ein bestimmtes Arbeitsergebnis kann wegen der Unüberschaubarkeit der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung des gewünschten Ergebnisses sind ausdrücklich angeraten. Frühere Ausgaben verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor (31.10.2012).

>> | Kontakt

- persönliche Beratung bieten wir Ihnen gern über unser Infotelefon

pinta abdichtung gmbh
 Kreuzbreite 4
 31675 Bückeburg, Germany
 phone +49 (0) 57 22. 89 36 - 0
 fax +49 (0) 57 22. 89 36 - 16
 sales@pinta-abdichtung.com
 www.pinta-abdichtung.com